

SV-15P PARKETTARAGASZTÓ

Dátum: 02/06/04

Revízió: 05/2004

1 / 2 Oldal

Termék:

Az SV-15P egy oldószeres parkettaragasztó. Alkalmazható sokféle típusú parketta ragasztására, a megfelelő beltéri felületeken.

Technikai tulajdonságok

Bázis	PVAC
Kötési rendszer	Fizikai száradás és kristályosodás
Nyitott idő (21 °C és 50% RP-on)	5 – 10 perc
Anyagsűrűség (DIN EN ISO 845)	Kb.: 1,5 g/mL
Szín	Halvány barna
Kiadósság	A felület függvényében 800 – 1000 g/m ² , a SOUDAL-parketta fogaslemezével

(*) 20°C/65% relatív páratartalom esetén. Ezek az értékek a környezeti változók hatására (pl: hőmérséklet, légnedvesség, felület típusa) megváltozhatnak.

Terméktulajdonságok:

- Nem tartalmaz vizet
- Könnyű felhasználás
- Gyors kötés és végső ragasztóerő kialakulás
- Nagy végső ragasztóerő (DIN 281 alapján)

Felhasználás:

Az SV-15P alkalmas beltéri fa borítások ragasztására, úgymint kemény-, előkészített-, csaphornyos-, szalagparketta, hajópadló, ipari parketta és laminált.

Alkalmas porózus felületekre, úgymint beton, fa, mozaik, faforgács és OSB lap. Ne használja előkezelt fa felületen.

Meghatározás:

Az SV-15P fizikai száradás és kristályosodás útján köt. A teljes kötés után (kb. 24 óra, 21 °C-on 50% relatív páratartalom esetén), egy nem zsugorodó réteg képződik, mely ellenáll a fa nedvesség és hő okozta deformációinak.

Eltarthatóság és tárolás:

A gyártástól számított 12 hónapig bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.

Felületek:

A parketta lerakása előtt ellenőrizze, hogy a felület megfelelő. Ellenőrizze a teljes felület nedvességtartalmát karbid, vagy elektromos nedvességmérővel. A nedvességtartalom a gyártó által ajánlott érték kell, hogy legyen (általában max. 2%

homok cement felületeknél, 0,5% anhidritnél, karbid nedvességmérővel mérve. A padlófűtéssel rendelkező felületeknél max. 1,5% és 0,3%).

Az SV-15P egyenletes, száraz, tiszta és sima felületen alkalmazandó, mely mentes az egyenetlenségektől és törésektől. Régi ragasztómaradványok befolyásolhatják a tapadást, és mechanikusan el kell távolítani. A laza, vagy sérült felületeket javítani kell a ragasztó alkalmazása előtt.

Porózus felületeket célszerű Soudal WBPR-11P primer alapozóval kezelni.

Porzó felületeket (a technikai konzultációt követően) kezeljük Soudal WBPR-21 Deep Primer.

Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt minden felületnél.

Parketta:


A parketta padlónak akklimatizálódnia kell több napig abban a helységben, ahol installálni fogják.

Hagyja a parkettát eredeti csomagolásában a munka kezdetéig, elkerülendő a deformálódást.

Installáció előtt ellenőrizze, hogy a fa nedvességtartalma megegyezik e a gyártó által javasolt értékekkel (általában 9% +/- 2%). Amennyiben a nedvesség 11% fölött van, az installáció nem javasolt.

Hagyjon 1 – 1,5 cm-es rést a lerakott parketta területe körül, beleértve az oszlopokat és bármely egyéb struktúrát, melyek a padlóra benyúlnak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.



SV-15P PARKETTARAGASZTÓ

Dátum: 02/06/04

Revízió: 05/2004

2 / 2 Oldal

A ragasztó alkalmazása:

Az SV-15P-t hagyni kell elérni a szoba hőmérsékletet a munka megkezdése előtt.

Hordja fel a ragasztót a megfelelően fogazott SOUDAL lehúzó segítségével. Ne alkalmazza nagyobb területen, mint amennyit 10 percen belül parkettával burkolható. Csúsztassa a parkettát a ragasztóréteg fölé és pattintsa a helyére, vagy üsse le gumikalapáccsal.

Minimum 80%-os lefedettség szükséges a tökéletes kötés érdekében. A parketta lesúlyozása növeli a végső kötőerőt.

Várjon legalább 24 órát a csiszolás és befejezés előtt.

A kikötés előtt az SV-15P-t Soudal Ragasztótisztítóval távolíthatja el a szerszámokról és a parkettáról. A kikötött ragasztó csak mechanikusan távolítható el.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása. Védőkesztyű használata kötelező.

Javaslatok:

Ne burkoljon olyan felületen, melyet nem védettek a lehetséges feláramló nedvességgel szemben.

Ne alkalmazza a ragasztót 15°C alatt és 25°C fölött.

A felület minimális hőmérséklete 15°C kell, hogy legyen.

Ne használja a ragasztót 75% relatív páratartalom fölött.

Soha ne burkoljon olyan felületet, mely túl sok nedvességet tartalmaz vagy magasabb, mint azt a fa szállítója javasolja.

Soha ne burkoljon olyan fával mely túl száraz (<7% nedvesség). A nedvesség, vagy megemelkedő nedvesség hatására a fa kitágulhat és károsodhat.

Ne burkoljon, ha a falak és a mennyezet nem szárazak (pl.: tapétázás vagy festés után)

Ne hígítsa a ragasztót.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.