

Termék ismertető

A Mapetherm Ragasztótapasz habosított polisztirol, extrudált poliészter, habosított poliuretán, kőzetgyapot, parafa, stb. hőszigetelő táblák ragasztására és simítására használható, közvetlenül a vakolt, betonrészekből vagy beton falazóblokkokból készült falak illetve mennyezetek kül- vagy beltéri felületeire történő ragasztáskor. A vízzel elkevert Mapetherm Ragasztótapasz a függőleges felületekre is megereszkedés vagy akár a nagyméretű szigetelőtáblák megcsúszásának veszélye nélkül is könnyen felhordható állékony (tixotróp) habarcsot ad. A hőszigetelő táblák ragasztásakor a Mapetherm Ragasztótapasz-t fogazott simítóval kell felhordani a tábla egész hátoldalára, vagy vakolókanállal pontokban. A táblák felületének simításakor, amely ragasztásukat követően 24 órával történhet, a Mapetherm Ragasztótapasz-t egyenletes rétegben hordja fel, és fektessen bele Üvegszövet Háló-t, amit fémsimítóval a "friss" habarcsba kell préselni.

Anyagszükséglet –a kőzetgyapot táblák ragasztásához (kérgesítéssel): kb. 4-5 kg/m², a simításhoz 6-8kg/m².
Technológiától, de főleg az alapfelület minőségétől függően változhatnak az arányok, átlagos felhasználás kb. 12-14 kg/m²