

SILIRUB PL

1 / 1 Oldal

POLIKARBONÁT TÖMÍTŐ

Műszaki adatok:

Bázis	Polisziloxán
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Bőrképződés (*)	Kb. 30-40 perc (20°C/65% relatív nedvesség)
Kötési sebesség (*)	1 mm/24h (20°C/65% relatív nedvesség)
Térfogat veszteség (teljes kötés után)	Nincs
Keménység	20±3 Shore A
Fajsúly	1,03 g/ml (transzp.), 1,50 g/ml (színezett)
Hőmérsékleti ellenállás	-40°C-tól +150°C-ig
Rugalmas visszaugrás	>90%
Maximális deformáció	25%
Rugalmassági modulus 100%	Transzparens :0,34 N/mm ² (DIN 53504) Színezett: 0,28 N/mm ² (DIN 53504)
Maximális húzófeszültség	Transzparens: 1,2 N/mm ² (DIN 53504) Színezett: 0,80 N/mm ² (DIN 53504)
Szakadási nyúlás	700 % (DIN 53504)

Termék:

A Silirub PL egy kiváló minőségű, semleges, Elasztikus, egy komponenses szilikon-tömítőanyag.

Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Szín tartó, UV- álló
- A kikeményedés után rugalmas marad.
- Nagyon jó tapadás sok fajta alapfelülethez.
- Szinte szagtalan

Alkalmazások:

- Minden szokásos építőipari fugákhoz.
- Üvegezési munkálatokhoz.
- Csatlakozási fugákhoz
- Polikarbonát és poliakrilát tömítéséhez
- Kezelt fafajták és üveg közötti tömítés
- PVC, UPVC és üveg közötti tömítésre

Csomagolás:

Szín: fehér, szürke, barna, fekete, átlátszó
Csomagolás: 310 ml-es kartus, kérésre 310 ml-es, 600 ml-es alufóliában

Címketartalom:

Szimbólum: nincs
R-mondat: nincs
S-mondat: nincs

Eltarthatóság:

12 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.

Felületek:

Típus: valamennyi szokásos felület
Típus: valamennyi szokásos felület
A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes
Előkészítés: a porózus felületek alapozása Primer 150 alapozóval (lásd a Soudal Primer táblázatot), nem porózus felületekhez alapozó nem szükséges.
Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Illesztési méret:

Minimális szélesség: 5 mm
Maximális szélesség: 30 mm
Minimális mélység: 5 mm
Javaslat: 2 x mélység = szélesség

Alkalmazás:

Módszer: tömítő pisztoly
Alkalmazási hőmérséklet: +1°C-tól +30°C-ig
Tisztítás: benzinnel közvetlenül a használat után
Mégmunkálás: szappanos víz a bőrsődés előtt
Javítás: Saját anyagával

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos ipari higiéniát.

Megjegyzések:

Vegyileg teljesen semleges.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.