

Soudafloor SL 2

1 / 2 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	2K Poliuretán
Konzisztencia (Állag)	Folyékony
Kötési rendszer	Kémiai reakció szobahőmérsékleten
Nyitott idő (+20 °C / 65% Rel.Párat.)	30-40 perc keverés után
Kötési idő (+20 °C / 65% Rel.Párat.)	5-6 óra
Lépésálló (+20 °C / 65% Rel.Párat.)	5-6 óra
Terhelhető (+20 °C / 65% Rel.Párat.)	24 óra
Sűrűség (DIN 53479)	1,5g / ml (keverék)
Keménység (DIN 53504)	85±5 Shore D
Hőállóság	-30 °C és +80 °C között
Nedvesség felvétel	nincs
Kiadósság kb .	Kb 2kg/m ²
Minimum rétegvastagság	2-2,5 mm

Termékleírás

A SOUDAFLOOR SL 2 egy magas értékű, kétkomponensű poliuretán bázisú, elasztikus és önterülő padlókiegyenlítő.

Csomagolás: Műanyag vödör

Szín: szürke

Kiszerezés: A komponens: 1,8 kg
B komponens: 8,2 kg

Terméktulajdonságok

- Kiváló kémiai ellenállóság
- Ellenáll rendkívüli terhelésnek
- Oldószermentes
- Gyors és egyszerű alkalmazás
- Tartósan rugalmas
- Könnyű karbantartani
- Időjárás és UV álló

Eltarthatóság és tárolás:

12 hónap bontatlan csomagolásban, egy hűvös és száraz helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolva.

Felületek:

Beton, fém, fa. A felületnek száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie. Erősen szennyezett felület esetén 10%-os hígítású sósavval áttisztítani a felületet, majd 15 perccel később egy magasnyomású tisztítóval lemosni. Várja meg amíg a felület újra teljesen száraz lesz. Célszerű előzetes kompatibilitási teszt elvégzése.

Felhasználási területek:

Erősen igénybe vett ipari padlók, termelő- és raktárbázisok, laboratóriumok, mélygarázsok, pincehelységek padlójához Haszongépjárművek, lakókocsik, konténerek, hajók, és vasúti kocsik padlózatához

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Soudafloor SL 2

2 / 2 Oldal

Feldolgozás

Nem porózus felületeket Surface Activatorral tisztítsuk meg, mely zsírtalanít és aktivál is. Figyeljünk arra, hogy tiszta, szálmentes rongyot, vagy kendőt használjunk. 5-10 perc levegőztetés után már alkalmazható a Soudafloor SL 2.

Porózus felületeket Soudafloor SL 2 Primerrel kezeljük. Legalkalmasabb erre egy rövid szőrű festékhenger. Erősen porózus felületeken ajánlott az alapozót kétszer felhordani. Min. 4 óra, max. 10 óra száradási idő után alkalmazható a Soudafloor SL 2.

A megfelelő keverék érdekében a B-Komponens tartalmát öntsük az A-Komponens vödrébe, majd lehetőleg egy keverőszárral alaposan legalább 3 percig keverjük. Az esetlegesen vödör falán és alján maradó eldolgozatlan komponensek miatt célszerű átönteni, és újfent eldolgozni. Figyelem: Csak annyi Soudafloor SL 2-t készítsen elő, amennyit 30 percen belül felhasznál!

Keveréstől számítva 30 percen belül kiönthető. 15 perccel később lehet a réteget buborékmentesíteni, légteleníteni. Erre használható a Soudafloor légtelenítő henger. Amennyiben csúszásgátló felületre van szükség, Soudafloor Csúszásgátló Kvarc alkalmazása javasolt. Körülbelül 75 perccel felhordás után célszerű felszórni, ekkor már eléggé szilárd a felület ahhoz, hogy a kvarc ne süllyedjen el a keverékben.

Körülbelül 5-6 órával később már a réteg teljesen megszilárdul, ekkor a felesleges Csúszásgátló Kvarc könnyedén eltávolítható. Végezetül, 5-8 órán belül, festékhengerrel hordjunk fel még egy Soudafloor SL 2 réteget, mely egységes színt kölcsönöz a felületnek és rögzíti a kvarcot.

Megjegyzés: A legerősebb, 2,5 mm-es felületi keménység érdekében egyenletes felhordás javasolt.

Felhasználási hőmérséklet: -5 °C-tól +25 °C-ig

Tisztítás: Surface Cleaner-rel, vagy terpentinnel, utána csak mechanikusan eltávolítható.

Javítás: Saját anyagával.

Munkavédelem:

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat. További információt a termékbiztonságról és a Biztonságtechnikai adatlapokon talál.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.