

[Mapei logó]

Eco Prim Grip

[emblémák]

Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), akrilgyanta-bázisú, felhasználásra kész, általános használatú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós tapadásfokozó alapozó, amely különösen alkalmas vakolatokhoz, aljzatkiegyenlítő simítóanyagokhoz és hidegburkolati ragasztóhabarcsokhoz, ragasztókhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Felhasználásra kész, általános használatú alapozó bel- és kültéri padlókhöz és falakhoz.

Az **Eco Prim Grip** beton, égetett agyag, vibropréselt betonelemek, gipsz és pórusbeton falazóblokk felületeken alkalmazható bármely cement-, gipsz- és mészbázisú vakolat tapadásjavítására.

Az **Eco Prim Grip** alkalmas továbbá aljzatkiegyenlítő simítóanyagok és hidegburkolati ragasztóhabarcsok, ragasztók tapadásjavítására nem-nedvszívó felületeken, pl. beltéri kerámia-, természetes- és műköburkolatú padlókon.

Jellemző alkalmazások

- Beton-, téгла-, stb. aljzatokra bedolgozott vakolat tapadásjavítása.
- Meglévő beltéri kerámia, természetes és műkö burkolatú padlókra bedolgozott aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs tapadásjavítása.
- Kerámia és természetes kőlap burkolatú padlók fektetése közvetlenül a régi kerámia padlóra.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Eco Prim Grip** kiválóan tapadó, víz- és öregedésálló, oldószermentes, akrilgyanta-bázisú, válogatott adalékanyag tartalmú, vizes diszperziós alapozó. Ideális érdes aljzatfelület vakolatok és aljzatkiegyenlítő simítóhabarcsok bedolgozásához, kiváló tapadást biztosít sima, kismértékben nedvszívó felületeken is, valamint nedvszívó felületeken csökkenti és egységesíti a nedvszívó-képességet. Száradása után szilárd tapadófelületet ad bármely cementkötésű keverék számára olyan aljzatokon, mint pl.: beton, pórusbeton, téгла, természetes kőlap, gipszkarton, fa, kerámia, fém, vakolat, gipsz, stb.

Az **Eco Prim Grip** szürke színű, sűrűnfolyós, felhasználásra kész, ecsettel vagy hengerrel könnyen felhordható.

Az **Eco Prim Grip** nem tűzveszélyes, és nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC). Ezért a termék mind a burkolók, mind a végfelhasználók egészségére ártalmatlan. Minden különösebb óvintézkedés nélkül tárolható.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A javasolt hőmérséklettartományon belül, azaz +10°C és +35°C között hordja fel.
- Ne használja az **Eco Prim Grip**-et felszívargó nedvességnek kitett aljzatokon.
- Az **Eco Prim Grip** felhasználásra kész, ezért ne hígítsa.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen tiszta, egyenletesen száraz, szilárd, valamint portól, málló részekről, viasztól, olajtól, rozsdától és minden más, a tapadást gátló anyagoktól mentes.

Az **Eco Prim Grip** felhordása előtt az aljzat előzetes benedvesítése nem szükséges.

Felhordás

Az **Eco Prim Grip** hengerrel, ecsettel vagy szórással hordható fel az aljzatra. A megszáradt **Eco Prim Grip**-re bedolgozható a vakolat vagy a simítóhabarcs. A legrövidebb várakozási idő 15 és 60 perc között változik a környezeti viszonyok és az aljzat nedvszívó-képessége függvényében. Az **Eco Prim Grip** második rétegét az első réteg felhordása után hosszabb idő múlva is fel lehet hordani.

Tisztítás

A friss **Eco Prim Grip** a padló- vagy falburkolatról és a szerszámokról bő vízzel mosható le. Megkötött állapotban csak alkohollal vagy **Pulicol**-al távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

0,20-0,30 kg/m² az aljzat nedvszívó képességétől függően.

KISZERELÉS

Az **Eco Prim Grip** 5 és 10 kg-os vödrökben kerül forgalomba.

ELTARTHATÓ

Normál körülmények között, fagytól védett helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban 24 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készítményekre vonatkozó érvényes szabványok és előírások szerint az **Eco Prim Grip** nem tekinthető veszélyes anyagnak. Mindemellett, a felhordás során javasolt védőkesztyű és védőszemüveg viselése, valamint a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedések betartása.

A Biztonsági Adatlap kérésre a szakemberek rendelkezésére áll.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

[embléma]

A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC) MAPEI termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V) tanúsított.

[embléma]

Több mint 150 féle MAPEI termék segíti a tervezőket, kivitelezőket innovatív, a U.S. Green Building Council által tanúsított LEED követelményeknek megfelelő projektek létrehozásában. A LEED nemzetközi elismerés, a Zöld Épületek Tanácsának díja, amelyet az energia- és környezetvédelmi szempontból kiemelkedő építkezéseknek adnak át.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak, illetve
hozzáférhetők a Mapei www.mapei.it és
www.mapei.com honlapjain**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	sűrűnfolyós
Szín:	szürke
Sűrűség (g/cm ³):	1,51
pH:	8,5
Szárazanyag-tartalom (%):	72
Brookfield-viszkozitás (mPa·s):	3.000 (4-es rotor - 20 ford./perc)
Eltartható:	24 hónapig, eredeti bontatlan csomagolásban. Fagytól védendő
1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs. Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és a felhordás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon olvasható információkat
EMICODE:	EC1 - nagyon alacsony kibocsátású
Vámtarifa szám:	3209 10 00
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)	
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
Várakozási idő vakolat bedolgozása előtt:	15-20 perc (az aljzat hőmérséklete és nedvszívó-képessége függvényében)
Várakozási idő aljzatkiegyenlítő bedolgozása előtt:	30 perc (az aljzat hőmérséklete és nedvszívó-képessége függvényében)
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK	
Nedvességállóság:	kitűnő
Öregedésállóság:	kitűnő
Oldószer- és olajállóság:	mérsékelt
Sav- és lúgállóság:	mérsékelt
Hőmérsékletállóság:	kitűnő

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

KÉPEK:

Eco Prim Grip felhordása hengerrel betonfalra

Eco Prim Grip felhordása ecsettel betonfalra

Vakolat bedolgozása Eco Prim Grip-re

Eco Prim Grip felhordása hengerrel meglévő műkö burkolatra

Eco Prim Grip felhordása hengerrel meglévő greslap burkolatra

Ultraplan önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs bedolgozása Eco Prim Grip-pel kezelt régi burkolatra

2916-2-2010 alapján