

Planex

Különleges, kültéri önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Cementkötésű kül- és beltéri aljzatok kiegyenlítése és simítása magánépítmények erkélyein, teraszain, udvarain és személygépjármű parkolóin.

Jellemző alkalmazások

- Cementesztich
- Betonaljzat.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Önterülő.
- Rétegvastagság 3 - 10 mm, efelett (max 30 mm-ig) legfeljebb 30% kvarchomokkal dúsítható.
- A megszilárdult felületét burkolni nem szükséges (kültéren sem), de betonfestékkel festhető, kezelhető.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja +5°C alatt vagy +30°C felett.
- Ne használja vizes, fagyott vagy fagyból olvadó felületen.
- Ne használja magas hőmérsékletű, illetve közvetlen napsütésnek és/vagy szélnek, huzatnak kitett felületeken.
- A csapadékvíz elvezetésére a kültéri felületeket legalább 1,5 %-os lejtéssel alakítsa ki.
- A **Planex**-et lehetőleg egy rétegben dolgozza be. Ha két rétegben alkalmazza, a második réteget az első réteg megszilárdulása után (de még a megszáradása előtt) dolgozza be.
- Vegye figyelembe a meglévő mozgási- és munkahézagokat.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

- Az aljzat legyen egyenletesen száraz, nedvszívó, megfelelő nyomó- és húzószilárdságú, tiszta; repedés-, por-, festék-, viasz-, olaj-, rost-, gipsz- és a tapadást gátló egyéb anyagmaradványoktól mentes. Az aljzat nedvességtartalma a mindenkor érvényes szabványokban meghatározott érték alatt legyen.
- A betonaljzatok és a cementkötésű esztrichek legyenek legalább 1 hónaposak, a betonfödémnek legalább 2 hónaposak, az erkélyek, teraszok legalább 3 hónaposak.
- Beltérben hordjon fel két réteg 50%-ban vízzel hígított **Primer G**-t, és hagyja megszáradni. Kültéren: bedolgozása előtt néhány órával vízzel mattnedvesítse az aljzatot, majd hagyja száradni. Az anyag bedolgozásakor a felületen nem lehet vízréteg.

Bekeverés

Egy 25 kg-os zsák **Planex**-et folytonos keverés közben öntsön egy **5-5,5** liter tiszta, hideg vizet tartalmazó edénybe, és alacsony (legfeljebb 600 ford./perc) fordulatszámú elektromos keverővel (legjobb a kétlapátos) keverje egynemű, csomómentes habarccsá.

A keverék bedolgozása

- Dolgozzon be glettvassal egy vékony, tapadásjavító alapréteget, majd a végleges vastagságú réteget simítóléccel vagy glettvassal simítsa el.
- A **Planex** aljzatkiegyenlítő területének további javítására és légbuborék-tartalmának csökkentésére a frissen bedolgozott aljzatkiegyenlítőt légbuborék-mentesítő tűskés hengerrel görgesse át.
- A megszilárdult felületre szórjon **Mapecure E**, 50%-ban oldott vizes emulziós párazáró-szert. Ez a kezelés elengedhetetlen meleg és/vagy erősen szeles időben, valamint ha a felület szabadon marad. Ha a párazáró-szerrel kezelt aljzatkiegyenlítő réteget burkolja, a burkolás előtt a **Mapecure E**-t mechanikusan távolítsa el.

Tisztítás

Kézről és szerszámokról bő, tiszta vízzel letisztítható.

A megszilárdult anyag csak mechanikus úton távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 1,7 kg/m² rétegvastagság mm-enként.

KISZERELÉS

25 kg-os papírzsákok.

ELTARTHATÓ

Száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig. A 2003/53/EK előírásnak megfelelően készült.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termék cementet tartalmaz, amely izzadsággal vagy más testnedvekkel érintkezésbe kerülve azokkal irritáló alkáli reakcióba lép, ami az arra hajlamos személyeknél allergiás reakciót válthat ki. Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, valamint védőmaszkot! A Biztonsági Adatlap szakemberek számára kérésre rendelkezésre áll.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK:	
Állag:	por
Szín:	szürke
Sűrűség (kg/m ³):	1.300
Szárazanyag tartalom (%):	100
Az adalékanyagok legnagyobb átmérője (mm):	1
Eltartható:	12 hónapig száraz helyen, eredeti bontatlan csomagolásban
1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása	irritáló. Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és a bedolgozás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon lévő információkat
Vámtarifa szám:	3824 50 90
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)	
Keverési arány (%):	20-22
Rétegenként bedolgozható vastagság:	3-tól 10 mm-ig
Keverék sűrűsége (kg/m ³):	kb. 2.050
Keverék pH-ja:	kb. 12
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +30°C-ig
Fazékidő:	kb. 20 perc
Kötésidő:	kb. 2 óra
Járható:	4-8 óra múlva
Kissúlyú járművekkel terhelhető:	72 óra múlva
Burkolható:	legalább 48 óra múlva +20°C-on (lásd a vonatkozó műszaki előírásokat és az alkalmazandó burkolóanyagok termékismertetőit)

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

519-09-2009 alapján