



FIXALL ULTRA - SMX®

1 / 2 Oldal

Műszaki jellemzők:

Bázis	SMX®
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Bőrképződés (*)	Kb. 2 perc (20°C/65% relatív légnedvesség)
Teljes kötési idő	24 óra
Keménység	30±5 Shore A
Fajsúly	1,05 g/ml
Hőállóság (teljes kikeményedés után)	-40°C-tól +90°C-ig
Rugalmassági modulus 100 %	1,1 N/mm ² (Mpa) (DIN 53504)
Szakítószilárdság	4,5 N/mm ² (Mpa) (DIN 53504)
Szakadási nyúlás	250 % (DIN 53504)

(*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

Termék:

A Soudaseal HT egy kiváló minőségű egykomponensű, átlátszó, nagy ragasztó erejű tömítő ragasztó SMX® bázissal.

Tulajdonságok:

- Kimagasló kötőerő
- Átlátszó
- Kimagasló kötési sebesség, 1,5 óra után terhelhető
- Egyenletlen felületen is alkalmazható
- Széles felhasználási spektrum
- Tartósan rugalmas
- Oldószermentes
- Szagtalan
- Kül- és beltéri használatra

Alkalmazások:

A legtöbb anyag ragasztásához, pl.: gumi, bőr, műbőr, parafa, textil, üveg, fém, műanyag (kivéve PE, PP), porcelán, kerámia, valamint az általános építési felületek.

Átlátszó felületek ragasztására, mint pl.: ABS, plexi, üveg, PMMA,

Szín: Átlátszó

Készereles: 20 ml-es tubus

Eltarthatóság és tárolás:

12 hónap bontatlan csomagolásban, egy hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.

Vegyí anyagokkal szembeni ellenálló képesség:

Jó ellenálló a vízzel, alifás oldószerekkel, ásványi olajokkal, zsírral, hígított szerves savakkal és lúgokkal szemben.
Gyenge ellenálló képesség az aromás oldószerekkel, tömény savakkal, klórozott szénhidrogénekkel szemben.

Alapfelület állapota:

Tulajdonsága: tiszta, száraz, por- és zsírmentes Minden szokványos építőipari alapfelületekre.

Alapozás: A porózus felületekhez Primer 150 alapozót lehet alkalmazni. A nem porózus hordozófelületeket alapozni lehet Soudal Surface Activator alapozóval.

Az alkalmazás előtt előzetes összeférhetőségi vizsgálatok végzését javasoljuk.

Címketartalom:

Csomagolás:

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.



FIXALL ULTRA - SMX®

2 / 2 Oldal

Szimbólum: nincs
R - mondat: nincs
S – mondat: nincs

Alkalmazás:

Módszer: Kézi- vagy pneumatikus pisztoly
Alkalmazási hőmérséklet: +1°C-tól +30°C-ig
Tisztítás: Surface Cleaner közvetlenül az alkalmazás után és a kikeményedés előtt
Megmunkálás: szappanos oldat a bőrképződés előtt
Javítás: Soudaseal 270 HS alkalmazásával.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos higiéniai előírások betartása.

Megjegyzés:

- A felületek és anyagok sokféleségére való tekintettel az alkalmazás előtt előzetes összeférhetőségi vizsgálatok végzését javasoljuk.
- Rendkívül porózus felületeken (pl.: természetes és natúr kőveken) elszíneződést okozhat!
- Nehéz elemek függőleges ragasztásánál célszerű ideiglenesen mechanikusan rögzíteni a ragasztást!

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.