



MS-30P PARKETTARAGASZTÓ (MS Polymer®)

1 / 2 Oldal

MS-Polymer® parkettaragasztó

Műszaki jellemzők:

Bázis	1 Komponenses MS Polymer®
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta
Szín	barna
Kötési rendszer	Kémiai száradás
Brookfield viszkozitás (m Pas)	Kb. 72.000 (HBT Brookfield A/10)
Terhelhetőség	Min. 24 óra múlva
Csiszolható / Lakkozható	Min. 24 óra múlva
Keményesség	50±5 Shore A (DIN 53505)
Kiadósság	1000 – 1200 g/m ² (Fogazott glettvassal)
Fajsúly	1,6 g/ml
Maximális deformáció	±20%
Hőállóság (teljes kikeményedés után)	-40°C-tól +90°C-ig
Szakító szilárdság (DIN 281b) fa / fa	> 1 N/mm ²
Nyitott idő 21°C-on, 50 % relatív légnedvesség	30 perc
Javítási idő 21°C-on, 50 % relatív légnedvesség	30 perc
Térfogatvesztés (teljes kikeményedés után)	Nincs (oldószermentes) 100% ragasztó tartalom

(*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

Termék:

A MS-30P egy kiváló minőségű egykomponensű, nagy ragasztó erejű MS-Polymer® bázissal rendelkező parkettaragasztó.

Tulajdonságok:

- Használatra kész
- Egy komponenses
- Kiegyenlíti az egyenetlenségeket az alapfelületen.
- Könnyű eldolgozhatóság
- Oldószer-, isocyanát-, és szilikon mentes
- Erős ragasztó erő (DIN 281)
- Gyors kötés
- Padlófűtésre is alkalmazható
- Elasztikus teljes kötés után is
- Minimális egészségi és biztonsági tényezők.
- Nem tartalmaz vizet
- Sok vegyi anyaggal szemben ellenálló.
- Rendkívül alacsony kipárolgás (EC-1 osztály)

Alkalmazások:

Univerzális alkalmazhatóság, szinte minden fajta parketta fajtához felhasználható úgy, mint exotikus parkettákhoz, laminált parkettákhoz, csaphornyos- és mozaik parkettákhoz, hajópadlókhöz is. Porózus és nem porózus alapfelületekhez egyaránt. Továbbá OSB lapokhoz és padlófűtéses alapokhoz.

Csomagolás:

Szín: barna

Kíszerelés: 16 kg műanyagvödör

Termék leírás:

Az MS-30P kémiai reakció által köt ki. Teljesen elasztikus tulajdonság, nincs térfogatvesztés, ellenálló nedvességgel és hővel szemben. Kitűnő tapadás jellemzi, szinte minden alapfelületen, így alkalmassá teszi az ipari területen való felhasználást.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.



MS-30P PARKETTARAGASZTÓ (MS Polymer®)

2 / 2 Oldal

Víz- és oldószermentes, így minimális kockázat a parketta vetemedéséhez.

Alapfelület:

A parkettázás előtt győződjön meg, hogy az alapfelület alkalmas e ragasztáshoz. Az alapfelület nedvesség tartalmáról (rendszerint alapfelülettől függően pl. cement/homok keveréknél max. 2%, padlófűtési alapfelületnél max. 1,5 – 0,3 %). Az alapfelületnek tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie ill. távolítsuk el a laza részeket. Távolítsuk el mechanikailag az előző ragasztó réteget is.

Alapozás: A porózus felületekhez alkalmazzuk a Soudal WBPR-21 mélyalapozót. A nem porózus hordozófelületeket alapozni lehet Soudal Surface Activator alapozóval.

Abban az esetben, ha kerámiára, csempére vagy márványra ragasztunk, előtte jól tisztítsuk meg a felületet, de elegendő lehet bőségesen tisztavízzel felmosni. A felületnek teljesen száraznak kell lenni mielőtt felhordjuk a MS-30P ragasztót.

Az alkalmazás előtt, előzetes összeférhetőségi vizsgálatok végzését javasoljuk.

Címketartalom:

Szimbólum: nincs

R - mondat: nincs

S – mondat: nincs

Parketta:

Minden esetben hagyjuk a parkettát akklimatizálódni az eredeti csomagolásában (elkerülve a vetemedést), abban a helyiségben ahol installálva lesz. Minden esetben ellenőrizzük a parketta nedvesség tartalmát, mielőtt hozzá kezdenénk a munkálatokhoz (általában 9% +/- 2%). A nedvesség tartalom semmi esetben nem haladhatja meg a 11%-ot.

1-1,5 cm dilatációs hézagot kell hagyni a falszéleknél.

Alkalmazás:

Hagyjuk akklimatizálódni a ragasztót felhordás előtt. A ragasztót fogazott glettvassal hordjuk fel a felületre. Ne vigyen több ragasztót a kívánnál, csak annyit, amennyit a nyitott idő alatt (30perc) a parketta szoros egymás mellé elhelyezése megkíván. Közvetlenül a parketta lefektetése után, tömörítsük gumi kalapáccsal. A felület minimum 80 %-nak kell, hogy ragasztott legyen. A parketta terhelése ill. súlyozása lerövidíti a kötési időt és javítja az erős tapadást. 24 óra elteltével csiszolható és lakkozható a felület. Az MS-30P ragasztó maradványait MS-Polymer® tisztítóval távolítsuk el (friss állapotban) a parkettáról is.

Figyelem: Megkötött ragasztót csak mechanikusan lehet eltávolítani.

Figyelem:

Semmi esetben sem kezdjen hozzá a parkettázáshoz mielőtt nem győződik meg az alapfelület nedvességi fokáról.

Ne hordja fel a ragasztót 15 °C alatt és 25°C felett.

Az alapfelületnek minimum 15 °C kell lennie.

A relatív páratartalom a helyiségben nem lehet 75% felett.

Nem lehet az előírtnál magasabb nedvesség tartalmú az alapfelület és a parketta.

A parkettának a minimum nedvesség tartalma nem lehet 7% alatti.

Nedves oldalfalak esetén ne parkettázzunk (pl. közvetlenül festés vagy glettelés után)

Ne hígítsuk a ragasztót.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos higiéniai előírások betartása.

Védőruha viselete ajánlott.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.