



PU-20P 2K Parkettaragasztó

1 / 3 Oldal

2K poliuretán

parketta ragasztó

Műszaki jellemzők:

Bázis	2 Komponenses poliuretán
Konzisztencia (állag)	Kémiai reakció
A – komponens	
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta
Szín	Világos barna
Fajsúly	Kb. 1,5 g/cm ³
Brookfield viszkozitás (m Pas)	Kb. 28.000 (HBT Brookfield A/20)
B – Komponens	
Konzisztencia (Állag)	Folyékony
Szín	Barna
Fajsúly	Kb. 1,2 g/cm ³
Brookfield viszkozitás (m Pas)	Kb. 200
Kevert állapotban	
Keverési arány	A:B = 82:18
Konzisztencia (állag)	Stabil paszta
Szín	Világos barna vagy sötét barna
Fajsúly	Kb. 1,4 g/cm ³
Brookfield viszkozitás (m Pas)	Kb. 24.000 (HBT Brookfield A/20)
Nyitott idő 21°C-on, 50 % relatív légnedvesség	60 – 70 perc
Javítási idő 21°C-on, 50 % relatív légnedvesség	90 – 120 perc
Terhelhetőség	Kb. 24 óra múlva
Csiszolható / Lakkozható	Kb. 24 óra múlva
Shore keménység D (A+B)	Kb. 45
Szakító szilárdság (DIN 281b)	> 3 N/mm ²
Térfogatvesztés (teljes kikeményedés után)	Nincs (oldószermentes) 100% ragasztó tartalom
Fajsúly	1,10 g/m ³
Kiadósság	800 – 1000 g/m ² (Fogazott glettvassal)
Hőállóság (teljes kikeményedés után)	-30°C-tól +100°C-ig

(*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.



PU-20P 2K Parkettaragasztó

2 / 3 Oldal

Termék:

A PU-20P parkettaragasztó egy, oldószer- és vízmentes, poliuretán ragasztó, amely minden fajta parketta fajtához alkalmazható.

Tulajdonságok:

- Kettő komponenses
- Kiegyenlíti az egyenetlenségeket az alapfelületen.
- Könnyű eldolgozhatóság
- Oldószer-, és víz mentes
- Rendkívül erős ragasztó erő
- Elasztikus
- Nincs zsugorodás
- Szinte minden fa fajtához alkalmazható (nedvességre érzékeny parkettákhoz is)
- Gomba és baktérium taszító

Alkalmazások:

Univerzális alkalmazhatóság, szinte minden fajta parketta fajtához felhasználható úgy, mint exotikus parkettákhoz, laminált parkettákhoz, csaphornyos- és mozaik parkettákhoz, hajópadlókhöz is. Porózus és nem porózus alapfelületekhez egyaránt. Padlófűtési parkettákhoz is. Nedvességre érzékeny parkettákhoz egyaránt alkalmazható.

Csomagolás:

Szín: barna

Kiszáradás: 6 kg fémvödör

Termék leírás:

A PU-20P kémiai reakció által köt ki, térfogatvesztés nélkül, kemény-elasztikus, ellenálló nedvességgel és hővel szemben. Kitűnő tapadás jellemzi, szinte minden alapfelületen, így alkalmassá teszi az ipari területen való felhasználást.

Víz- és oldószermentes, így minimális kockázat a parketta vetemedésére.

Alapfelület:

A parkettázás előtt győződjön meg, hogy az alapfelület alkalmas e ragasztáshoz. Az alapfelület nedvesség tartalmáról (rendszerint alapfelületről függően pl. cement/homok keveréknél max. 2%, padlófűtési alapfelületnél max. 1,5 – 0,3 %). Az alapfelületnek tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie ill. távolítsuk el a laza részeket. Távolítsuk el mechanikailag az előző ragasztó réteget is.

Alapozás: Erősen egyenetlen alapfelületet ajánlatos aljzat kiegyenlítővel kezelni. A erősen porózus felületekhez alkalmazzuk a Soudal WBPR-21 mélyalapozót. Az enyhén porózus hordozófelületeket alapozzuk WBPR-11P alapozóval.

Abban az esetben, ha kerámira, csempére vagy márványra ragasztunk, előtte jól tisztítsuk meg a felületet, de elegendő lehet bőségesen tisztavízzel felmosni. A felületnek teljesen száraznak kell lenni mielőtt felhordjuk a PU-20P 2K ragasztót.

Az alkalmazás előtt, előzetes összeférhetőségi vizsgálatok végzését javasoljuk.

Tárolás:

12 hónapig bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös helyen, + 5°C és + 25°C között.

Parketta:

Minden esetben hagyjuk a parkettát akklimatizálódni az eredeti csomagolásában (elkerülve a vetemedést), abban a helységben ahol installálva lesz.

Minden esetben ellenőrizzük a parketta nedvesség tartalmát, mielőtt hozzá kezdenénk a munkálatokhoz (általában 9% +/- 2%). A nedvesség tartalom semmi esetben nem haladhatja meg a 11%-ot.

1-1,5 cm dilatációs hézagot kell hagyni a falszéleknél.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.



PU-20P 2K Parkettaragasztó

3 / 3 Oldal

Alkalmazás:

Hagyjuk akklimatizálódni a ragasztót felhordás előtt. Öntsük bele a B komponenst az A komponensbe majd, egy keverőszárral keverjük össze 2 percig, homogén állapotra.

Minden esetben az előírt keverési arányt vegyük figyelembe és a teljes B komponenst egyszerre adjuk hozzá az A komponenshez.

A készre kevert ragasztót 60 percen belül dolgozzuk el. A ragasztót fogazott glettvassal hordjuk fel a felületre. Ne vigyen több ragasztót a kívántnál, csak annyit, amennyit a nyitott idő alatt (60 perc) a parketta szoros egymás mellé elhelyezése megkíván. Közvetlenül a parketta lefektetése után, tömörítsük gumi kalapáccsal. A felület minimum 80 %-nak kell, hogy ragasztott legyen. A parketta terhelése ill. súlyozása lerövidíti a kötési időt és javítja az erős tapadást.

24 óra elteltével csiszolható és lakkozható a felület. A PU-20P 2k ragasztó maradványait tisztítóval távolítsuk el (friss állapotban) a parkettáról is.

Figyelem: Megkötött ragasztót csak mechanikusan lehet eltávolítani.

Figyelem:

Semmi esetben sem kezdjen hozzá a parkettázáshoz mielőtt nem győződik meg az alapfelület nedvességi fokáról.

Ne hordja fel a ragasztót 15 °C alatt és 25°C felett. Az alapfelületnek minimum 15 °C kell lennie.

A relatív páratartalom a helységben nem lehet 75% felett.

Nem lehet az előírtnál magasabb nedvesség tartalmú az alapfelület és a parketta.

A parkettának a minimum nedvesség tartalma nem lehet 7% alatti.

Nedves oldalfalak esetén ne parkettázzunk (pl. közvetlenül festés vagy glettelés után)

A készre kevert ragasztót 60 percen belül fel kell használni.

Ne hígítsuk a ragasztót.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos higiéniai előírások betartása. Védőruha viselete ajánlott.