

Profas

Mélyen beszívódó, oldószermentes, szilikátbázisú szilárdságnövelő alapozó cementkötésű aljzatokhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Nem kellően szilárdfelületű vagy gyengeszilárdságú cementkötésű aljzatok mélységi szilárdságnövelése.
- A hidratációs hibák vagy alacsony cementtartalom következtében málló felületű cementkötésű esztrichek szilárdságának megnövelése.
- Cementkötésű felületek impregnálása és felporlás elleni alapozása.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Profas** alacsony viszkozitású, az aljzatba cm mélyen beszívódni képes vízben oldott szilikátok keveréke. Megszáradása után megnöveli a cementkötésű aljzatok szilárdságát.

A **Profas** felhasználásra kész, hígítást nem igényel.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A **Profas**-t ne használja nem-nedvszívó vagy nedves felületekre.
- Ne használja **Mapecem** vagy **Mapecem Pronto** esztricheken.
- Ne használja anhidrit felületeken.
- Ne hígítsa vízzel vagy oldószerrel.
- Azonnal takarítsa fel a **Profas** cseppeket a kerámia burkolólapokról, üvegről, márványról és fém felületekről.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen száraz, tiszta, olajtól, lakktól, kiegyenlítő anyagoktól és minden más, a **Profas** beszívódását gátló anyagoktól mentes.

A termék felhordása

Öntse a **Profas**-t az aljzat felületére öntözőkannával vagy szórással, és terítse szét rajta egyenletesen kefével, ecsettel vagy hengerrel, amíg teljesen beszívódik. A nagyon porló vagy porózus aljzatokra többrétegben is fel lehet hordani, ebben az esetben várja meg az előző réteg megszáradását.

Ne képződjön **Profas** a felületen, mert az fényes, tapadásgátló filmréteget képez. A filmréteg kialakulásának megakadályozására a **Profas** utolsó rétegét hintse be száraz homokkal, és száradás után távolítsa el a felesleges homokot.

Az aljzatkiegyenlítőt csak akkor hordja fel vagy akkor burkoljon, miután meggyőződött a felület szárazságáról. A száradási idő a felhasznált termék mennyiségétől, illetve a környezet hőmérsékletétől és páratartalmától függ. A bedolgozási hőmérséklet +5°C és +35°C között változhat.

Tisztítás

A **Prosfas** friss állapotban a kézről, a szerszámokról és a ruházatról bő vízzel mosható le. Kikeményedése után csak nagyon nehezen, mechanikus úton lehet eltávolítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az esztrichfelületek 0,5-0,7 kg/m² **Prosfas**-sal javíthatók, de a nagyon nedvszívó felületek négyszeres-hatszoros mennyiséget is igényelhetnek. Végezzen próbát kis helyen, különösen a nagyon sérült felületeken. Hordjon fel több réteget az aljzatszilárdításhoz szükséges **Prosfas** mennyiségének megbecsüléséhez.

KISZERELÉS

A **Prosfas** 5 és 25 kg-os kannában kapható.

ELTARTHATÓ

Normál körülmények között, , száraz helyen tárolva eredeti, bontatlan csomagolásban 24 hónapig. Fagytól védendő.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Prosfas** irritálhatja bőrt és a légzőrendszert. Súlyos szemsérülést okozhat szembejutás esetén. Védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. Ha a termék szembe került, azonnal mossa ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak, illetve
hozzáférhetők a Mapei www.mapei.com
honlapján**

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Sűrűség (g/cm ³):	1,19
Állag:	nagyon híg folyadék
Szín:	átlátszó
pH:	12
Szárazanyag tartalom (%):	24
Brookfield viszkozitás (mPa·s):	10
Eltartható:	24 hónapig
1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:	irritáló Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és a felhordás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon olvasható információkat
Vámtarifa szám:	3823 90 95
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
Száradási idő:	legalább 24 óra (a környezet hőmérsékletétől és páratartalmától függően)
Használatba vehető:	száradás után

531-1-2007 és 531-12-2006 alapján