

Primer FD

Tapadásfokozó szilikon tömítőanyagokhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Primer FD** tapadásfokozót **Mapesil AC**, **Mapesil LM**, **Mapesil Z** és **Mapesil BM** felhordása előtt kell használni. Betonra, fára, fémre, festett felületekre, műanyagra és gumira, illetve tartósan vízbe merülő felületek esetén kell alkalmazni.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Primer FD** egykomponensű, szilikongyanta bázisú semleges alapozó. Sárgás átlátszó folyadék. A csatlakozások sarkaira kell felhordani több rétegben, hogy átlátszó filmréteget alkosson (nedvszívó aljzatok több réteget igényelnek).

JAVASLATOK

- A **Primer FD**-t csak merev felületekre lehet felhordani.
- Ne használja a **Primer FD**-t foltosodásra érzékeny természetes kövekre.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Minden tömítendő felületnek száraznak, szilárdnak és a portól, laza részekről, olajtól, zsírtól, viasztól, régi festék- és rozsdanyomoktól mentesnek kell lennie.

Primer FD felhordása

Kis ecsettel kell felhordani a **Primer FD** tapadóhidat a felületekre, és hagyni kell száradni néhány percre, hogy az oldószer elpárologhasson. Csak ezután hordhatja fel a **Mapesil AC**-t, **Mapesil LM**-et vagy **Mapesil BM**-et.

A tömítőanyagot legkorábban az alapozó megszáradása után egyből, de legfeljebb egy napon belül kell felhordani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

A **Primer FD** anyagszükséglete a felület nedvszívó képességétől függ, és kb. 100-300 g/m².

KISZERELÉS

0,9-0,2 kg-os flakonok.

TÁROLÁS

A **Primer FD** hűvös száraz helyen (legfeljebb +25°C-on) tárolva 6 hónapig őrzi meg minőségét.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ

ÓVÓRENDSZABÁLYOK

A **Primer FD** tűzveszélyes - ne dolgozzon nyílt láng vagy szikra közelében. Használata közben ne dohányozzon.

A **Primer FD** ártalmas, oldószeres gőzeinek a munkavégzésnél nagyobb határértékben történő kibocsátása álmoságot, szédülést és súlyos egészségkárosodást okozhat.

A **Primer FD** szembe és bőrre kerülve irritáló. Valószínűleg veszélyes a még meg nem született magzatokra.

Ezért a feldolgozás során javasolt védőkesztyűt és védőszemüveget viselni, valamint jól szellőztetett helyen használni. További információt a Biztonsági Adatlapon találhat.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	átlátszó folyadék
Szín:	sárga
Sűrűség (g/cm ³):	0,92
Szárazanyag-tartalom (%):	45
Viszkozitás (mPa•s):	1-2 (1-es rotor - 100 fordulat/perc)
EK 1999/45 szerinti veszélyességi osztályozása:	ártalmas, igen tűzveszélyes Használat előtt olvassa el a "Biztonsági előírások" szakaszt, valamint a csomagoláson és a biztonsági adatlapon található információkat
Vámbesorolás:	3208 90 19

[Képek:]

A Primer FD felhordása

**A MAPEI CSOPORT MINŐSÍTETT RENDSZEREI
(Minőségbiztosítási, Környezetvédelmi és Munkabiztonsági)**

[*emblémák*]

MAPEI S.p.A. Olaszország

MAPEI CORP - U.S.A

MAPEI FAR EAST Pte Ltd
MAPEI MALAYSIA SDK BHD

MAPEI Sro - Csehország

[*emblémák*]

MAPEI Franciaország

MAPEI INC - Kanada

RESCON MAPEI AS - Norvégia

MAPEI KFT - Magyarország

MAPEI ARGENTINA S.A.

MAPEI SUISSE SA

www.mapei.com

2913-9-2007 alapján