



Parkettaragasztó 69 A

1 / 2 Oldal

Alkoholos parkettaragasztó

Műszaki jellemzők:

Bázis	PVAC
Kötési rendszer	Fizikai száradás és kristályosodás
Szín	Világos barna
Fajsúly	Kb. 1,5 g/ml
Nyitott idő 21°C-on, 50 % relatív légnedvesség	5 – 10 perc
Kiadósság	800 – 1000 g/m ²

(*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

Termék:

A 69 A parkettaragasztó egy oldószeres parkettaragasztó, amely sok fajta parketta fajtához alkalmazható.

Tulajdonságok:

- Használatra kész
- Könnyű eldolgozhatóság
- Oldószer tartalmú
- Rendkívül erős ragasztó erő (DIN 281)
- Rendkívül gyors száradás

Alkalmazások:

Univerzális alkalmazhatóság, sok fajta parketta fajtához felhasználható úgy, mint laminált-, csaphornyos-, mozaik parkettákhoz és hajópadlóhoz is. Porózus és nem porózus alapfelületekhez egyaránt.

Erősen szívóhatású vagy porózus felületekhez úgy, mint OSB vagy hajópadló ragasztásához. Vékony és vastag parkettához egyaránt.

Csomagolás:

Szín: barna

Kiszerezés: 5 kg, 13 kg fémvödör.

Termék leírás:

A 69 A fizikai száradás által köt ki, térfogatvesztés nélkül, kemény-elasztikus, ellenálló nedvességgel és hővel szemben. Kitűnő tapadás jellemzi, sok fajta alapfelületen. A víztartalom hánya miatt minimális kockázat a parketta vetemedésére.

Alapfelület:

A parkettázás előtt győződjön meg, hogy az alapfelület alkalmas e ragasztáshoz. Az alapfelület

nedvesség tartalmáról (rendszerint alapfelülettől függően pl. cement/homok keveréknél max. 2%). Padlófűtési alapfelületnek max. 1,5 % és 0,3 % között kell, hogy legyen. Erősen egyenetlen felületet padlókiegyenlítővel kezeljük elő.

Erősen nedvességgel terhelt alapfelületen nem alkalmazható.

Az alapfelületnek tisztának, száraznak, por- és zsírmintesnek kell lennie ill. távolítsuk el a laza részeket. Távolítsuk el mechanikailag az előző ragasztó réteget is.

Alapozás:

Erősen porózus alapfelületet kezeljük elő WBPR-11P alapozóval vagy a WBPR –21P Mélyalapozóval.

Az alkalmazás előtt, előzetes összeférhetőségi vizsgálatok végzését javasoljuk.

Tárolás:

12 hónapig bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös helyen, + 5°C és + 25°C között.

Parketta:

Minden esetben hagyjuk a parkettát akklimatizálódni az eredeti csomagolásában (elkerülve a vetemedést), abban a helységben ahol installálva lesz.

Minden esetben ellenőrizzük a parketta nedvesség tartalmát, mielőtt hozzá kezdenénk a munkálatokhoz (általában 9% +/- 2%). A nedvesség tartalom semmi esetben nem haladhatja meg a 11%-ot.

1-1,5 cm dilatációs hézagot kell hagyni a falszéleknél.

Alkalmazás:

Hagyjuk akklimatizálódni a ragasztót felhordás előtt.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.



Parkettaragasztó 69 A

2 / 2 Oldal

A ragasztót 10 percen belül hordjuk fel egy fogazott glettvassal. Ne vigyen több ragasztót a kívánnál, csak annyit, amennyit a nyitott idő alatt (max. 10 perc) a parketta szoros egymás mellé elhelyezése megkíván. Közvetlenül a parketta lefektetése után, tömörítsük gumikalapáccsal. A felület minimum 80 %-nak kell ragasztottnak lennie.

A parketta terhelése ill. súlyozása javítja a kötés gyorsaságát és az erős tapadást. 24 óra elteltével csiszolható és lakkozható a felület. A ragasztó maradványait friss állapotban tisztítsuk fel a parkettáról.

Figyelem: Megkötött ragasztót csak mechanikusan lehet eltávolítani.

Figyelem:

Semmi esetben sem kezdjen hozzá a parkettázáshoz mielőtt nem győződik meg az alapfelület nedvességi fokáról.

Ne hordja fel a ragasztót 15 °C alatt és 25°C felett.

Az alapfelületnek minimum 15 °C kell lennie.

A relatív páratartalom a helységben nem lehet 75% felett.

Nem lehet az előírtnál magasabb nedvesség tartalmú az alapfelület és a parketta.

A parkettának a minimum nedvesség tartalma nem lehet 7% alatti.

Nedves oldalfalak esetén ne parkettázzunk (pl. közvetlenül festés vagy glettelés után)

Ne hígítsuk a ragasztót.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Védőruha viselete ajánlott.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.